

CHEMECO SOLVE

A chemeco solve termékcsalád ipari alkatrésztisztításhoz használható oldószerekből áll. Ezek az oldószerek a lehető legjobb tisztítási teljesítményt nyújtják, és a gyártó nagy hangsúlyt fektet a legmagasabb minőségre. Különböző termékeket kínálunk, például szénhidrogéneket, módosított alkoholokat és oldószerkeverékeket.

A chemeco solve oldószereink számos előnyt kínálnak:

- **Nagy tisztítóteljesítmény:** hatékonyan eltávolítja a szennyeződések, olajokat, zsírokat és egyéb szennyeződések.
- **Fenntartható:** kevés vagy semmilyen aromás vegyületet és halogénezett szénhidrogéneket nem tartalmaz.
- **Erőforrás-takarékos:** a desztillációs regeneráció lehetővé teszi az oldószerek zárt ciklusban történő használatát, csökkentve a hulladékot és kímélve az erőforrásokat.
- **Rövid száradási idő:** gyors, maradványmentes tisztítást tesz lehetővé.

Oldószereinket széles körben teszteljük laboratóriumban, és az Ön konkrét projektjéhez igazítjuk, hogy biztosítsuk az Ön igényeinek leginkább megfelelő tisztítóteljesítményt.

Fedezze fel a chemeco solve innovatív és fenntartható megoldásait a hibátlan felülettisztításhoz.

GYÁRTÓ: vaptic GmbH. | 

Kereskedelmi megnevezés	Összetevők	Forrási hőmérséklet	Lobbanáspont	Vízben oldhatóság (szoba-hőmérsékleten)	Alkalmazás	Desztilláció	Alkalmazás ultrahangos mosóberendezésben
chemeco solve 800	izoparaffinos szénhidrogének	179-191 °C	59 °C	nem elegyedő	Legtöbb fém és számos műanyag bemeztetés, permetezés és kézi zsírtalanítása és tisztítása	X	X
chemeco solve 820	izoparaffinos szénhidrogének és módosított alkoholok	170-195 °C	>58 °C	<5g/l	Legtöbb fém és számos műanyag bemeztetés, permetezés és kézi zsírtalanítása és tisztítása Szilikonok, kátrány, kenőanyagok, olajok, viaszok, címkék, filctollnyomok eltávolítása Ragasztás, forrasztás és festés előkezelése	X	X
chemeco solve 820+	izoparaffinos szénhidrogének és megnövelt arányban módosított alkoholok	170-195 °C	58-63 °C	<5g/l	Legtöbb fém és számos műanyag bemeztetés, permetezés és kézi zsírtalanítása és tisztítása Szilikonok, kátrány, kenőanyagok, olajok, viaszok, címkék, filctollnyomok eltávolítása Ragasztás, forrasztás és festés előkezelése	X	X
chemso solve 270	módosított alkoholok	170-175 °C	63-64 °C	60g/l	Legtöbb fém bemeztetés, permetezés és kézi zsírtalanítása és tisztítása Oldószer alapú festékek és lakkok eltávolítása és hígítása Nehéz tisztítási problémákhoz: lepedési maradványok eltávolítása, szinterezett fémek tisztítása és finomtisztítás Üvegcsövek tisztítása	X	X